

K+S VIELZWECK-KLEBER MAGNUMBOND de sterke Lijm

Nieuw

Een product voor:
hobby, huishouding en werkplaats

Geschikt voor

- ♦ Hout
- ♦ Metaal
- ♦ Kunststof
- ♦ Rubber
- ♦ Aardewerk
- ♦ Glas
- ♦ Porselein

K+S VIELZWECK-KLEBER/MAGNUMBOND is een sneluithardende ééncomponenten cyaanacrylaatlijm. Door zijn uitstekende eigenschappen wordt deze lijm toegepast in meerdere takken van industrie en handel. Juist door zijn gemakkelijk gebruik is hij ook in de doe het zelf sector (huishouding en hobby) niet meer weg te denken. Deze lijm is geschikt voor zeer verschillende materialen zoals b.v. metaal, hout, rubber, steen, glas, porselein, aardewerk, ABS evenals de meeste in de handel gebruikte kunststoffen.

– Aan elkaar en op elkaar –

Voor het verlijmen van polyaethyleen, polypropyleen en de meeste polyolefinen, elastomeren, PTFE, EPDM en moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals siliconenrubber bevelen wij onze Polyolefinen-Lijmset aan. Cyaanacrylaatlijm geeft de beste resultaten op schone oppervlakten. Stof, vet of olie moeten van te voren verwijderd worden.

K+S VIELZWECK-KLEBER/MAGNUMBOND is hitte-, koude en waterbestendig. Lijmverbindingen zijn weer oplosbaar door aceton of een universele verdunner.

Gebruiksaanwijzing:

K+S VIELZWECK-KLEBER/MAGNUMBOND moet dun opgebracht worden. Hoe dunner de lijmlaag hoe beter het resultaat. De lijm punt- of lijnvormig en dun op één van de te lijmen oppervlakken aanbrengen. De delen samenvoegen – correcties zijn nu nog mogelijk. Door de delen goed tegen elkaar aan te drukken wordt het verhardingsproces versneld. Het maximale resultaat van de verbinding wordt binnen 12 uur na aanbrengen bereikt. Daarna is volledige belasting mogelijk. Bij poreuze materialen wordt aangeraden de lijm op beide zijden aan te brengen.

Om scheuren door spanning te voorkomen bevelen wij u aan bij het lijmen van de achteruitkijkspiegel op de voorruit onze hiervoor speciaal vervaardigde rubberplaatjes tussen te voegen.

Openen van de flacon:

Schroefdoop verwijderen. Vervolgens aangegeven topje met een scherp mes afsnijden en indien nodig met een dunne naald inprikken. Opening daarbij van u afhouden.

Voor schade en letsel ontstaan door verkeerd gebruik nemen wij geen verantwoordelijkheid. Gerichtstand: D-Mosbach/Baden

Opslag:

Na gebruik lijmresten van topje verwijderen en meteen met de dop afsluiten. Flacon rechtop en op een koele plaats bewaren. Belangrijk, de lijm op kamertemperatuur laten komen alvorens te gebruiken.

De lijm is goed houdbaar.

Waarschuwing:

Cyaanacrylaat: Gevaarlijk – kleeft binnen enkele seconden huid en oogleden aan elkaar.

Buiten bereik van kinderen houden!

Veiligheidsmaatregelen:

Contact met huid, ogen en slijmvlies vermijden. Bij verkleefing van huid/weefsel – weken in warm zeepwater en vervolgens met behulp van een stomp voorwerp voorzichtig van elkaar halen. Opgedroogde lijm is niet giftig. Verkleefde oogleden met warm water uitspoelen en arts consuleren. Tijdens het verwerken van de lijm zorgen voor en goede ventilatie.

KS-RAPID – De ideale versneller

Voor alle moeilijk te verlijmen materialen, ook voor poreuze materialen.

KS-RAPID zorgt voor

- versterking van de lijm verbinding
- verkort de uithardingstijd
- verlijmen van zeer kleine delen

Verwerking:

De te verlijmen delen moeten schoon en vet vrij zijn. KS-RAPID op één deel aanbrengen en 12–20 seconden laten drogen. K+S VIELZWECK-KLEBER/MAGNUMBOND op het andere deel aanbrengen. Beide delen in de juiste positie direct op elkaar plaatsen en 15 seconden aandrukken.

Pas op! De lijm-tuit niet in aanraking brengen met KS-RAPID anders hard de lijm in de lijm-tuit direct uit.

Kwaliteit voor een goede prijs!

K+S Industriebedarf GmbH

Herstellung und Vertrieb von Industrieklebstoffen

Steige 4 · D-69436 Schönbrunn-Schwanheim

Telefon 0049/62 62/38 99 · Fax 0049/62 62/38 74

info@KS-Klebstoffe.com · www.KS-Klebstoffe.com