

Decoratief en
beschermend

Tallose decoratieve
effecten

Bevat plantaardige
oliën en was van
natuurlijke oorsprong*

Impregneert diep

Stofwerend

Natuurlijk parket

Hardwaxolie



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON HARDWAXOLIE is zowel een bescherming als een natuurlijke afwerking van het hout en bevat plantaardige oliën en natuurlijke wassen.
- HARDWAXOLIE dringt diep door in massief hout (parket, plankenvloeren), finer of kurk, voor een duurzame bescherming, en bewaart tevens het natuurlijke aspect en de soepelheid van het hout. Het wordt uitsluitend binnen gebruikt (niet geschikt voor buitengebruik).
- HARDWAXOLIE is gemakkelijk aan te brengen op alle courante houtsoorten (Raadpleeg ons voor speciale of exotische houtsoorten) en eenvoudig te onderhouden met BLANCHON ONDERHOUDSOLIE.
- HARDWAXOLIE is verkrijgbaar in naturel (kleurloos) en 14 tinten: heldere eik, vergulde eik, gerookte eik, oude Franse eik, kerselaar, notelaar, onbewerkt hout, vlothout, wit, zwart, lichtgrijs, witgrijs, metaalgrijs en grafietgrijs. Zeer mooi uitzicht.

*Niet afkomstig uit biologische landbouw

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oude of nieuwe parket vlak polieren: het te impregneren hout "blank" schuren (korrel 24 of 36), affineren met korrel 50 of 60 en eindafwerking met korrel 100 of 120 (zie Bijlage* op pagina 2 voor bijzonderheden over het schuren van een parketvloer).
- Eventuele gaten en kieren opvullen met BLANCHON PRO FILLER (AQUA voegenkit), BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT, BLANCHON HOUTPASTA of BLANCHON HOUTKITS GEURLOOS (in poedervorm of gebruiksklaar) vóór de laatste schuurbeurt (raadpleeg de Technische Fiches van deze producten).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Het parket moet perfect droog en schoon zijn: in het algemeen, vochtigheid lager dan 10%; raadpleeg de geldende technische fiche (gebruik geen wasmiddelen of bleekmiddelen). Vetuitslag van exotisch hout verwijderen BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC of met aceton.

Behandeling tegen insecten

- Hiervoor mogen alleen de door BLANCHON aanbevolen producten worden gebruikt.

Beitsen of verouderingseffect

- Het geschuurde parket ("blank geschuurd" hout) kan gebeitst worden met BLANCHON AQUATEINTE® 2K, BLANCHON HOUTBEITS speciaal parketleggers (hout-, kleur- of pasteltinten), BLANCHON HOUT VEROUDERAAR (positieve tinten). Na volledige droging een laag BLANCHON PRIM'HUILE⁽¹⁾ aanbrengen. Houd er bij heldere houtsoorten rekening mee dat de kleur warmer zal worden, wat eigen is aan harsen, en beoordeel de beits in zijn geheel na het aanbrengen van de laag PRIM'HUILE⁽¹⁾ (indien nodig een test uitvoeren op een onopvallende plaats).
- De HOUT VEROUDERAAR zorgt voor opmerkelijke effecten van "oud hout". Gebruik bij voorkeur de HARDWAXOLIE in de tinten oude Franse eik, wit, heldergrijs, witgrijs, metaalgrijs of grafietgrijs voor de mooiste verouderingseffecten.
- BELANGRIJK: op met HARDWAXOLIE gebeitst of gekleurd hout (of op voordien gebeitst hout), zal de verkregen houttint veranderen naarmate het hout min of meer druk belopen wordt. Onderhoud het houtwerk zorgvuldig en regelmatig, voor een perfect en duurzaam decoratief en beschermend effect.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- ZONDER MENGEN: HARDWAXOLIE is klaar voor gebruik.
- De bus goed schudden voor gebruik.
- HARDWAXOLIE wordt onverdund aangebracht.
- Parket niet behandelen onder 12°C. Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken. Laat geen planten en aquaria met de uitwasemingen van oplosmiddelen in contact komen.
- HARDWAXOLIE altijd in de richting van het hout aanbrengen, met borstel (puur zijden haren), spalter, gladde spatel (niet getand) of roller (kortharig). Zeer regelmatig tijdens het aanbrengen opvegen met een schone katoenen doek (cirkelvormige bewegingen) of een boenmachine met een zachte pad (beige of wit) of een traditionele boenmachine met zachte borstels. Om het boenen te vergemakkelijken met kleine oppervlakten werken.
- De opgebrachte laag moet zeer dun zijn, ong. 1 liter per laag voor 20 tot 25m².
- Door het product tijdens het opbrengen regelmatig op te boenen (katoenen doek, boenmachine) ontstaat een mooi egaal uitzicht: het hout wordt diep doordrongen, zonder dat een te dikke bovenlaag achterblijft.
- 8 tot 12 uur wachten alvorens de tweede laag aan te brengen, op dezelfde wijze als de eerste laag.
- Bijzondere gevallen:
 1. Op exotisch of vet hout, een laag PRIM'HUILE⁽¹⁾ aanbrengen om te voorkomen dat het hout, vanwege zijn natuurlijke eigenschappen, te traag droogt. Vervolgens achtereenvolgens 2 lagen aanbrengen met de verstuiver, en elke laag rechtstreeks en onmiddellijk opboenen m.b.v. een boenmachine met een beige pad.
 2. Op parket met "scheepsbrug"-voegen op voorhand een laag PRIM'HUILE⁽¹⁾ aanbrengen om de voegen te "isoleren". Vervolgens te werk gaan zoals hierboven.
 3. Voor een optimale bescherming kan, op twee lagen gekleurde HARDWAXOLIE, één afwerkingslaag natuurlijke HARDWAXOLIE (kleurloos) worden aangebracht.

⁽¹⁾PRIM'HUILE®, op basis van synthetische harsen, blokkeert de houtporiën niet, maar isoleert de vezels, zodat ze omgeven kunnen worden door de HARDWAXOLIE. Raadpleeg de Technische Fiche van dit product.

Blanchon

Hardwaxolie

Reinigen van het gereedschap

- Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER GEURLOOS.
- Reinig doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal). Doeken en pads kunnen ook in water worden bewaard. De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggooien zonder ze in water te spoelen.
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 4 tot 6 uur (na het opboenen).
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 8 tot 12 uur in normale omstandigheden.
- Uitverhard: 8 tot 10 dagen.
- Gebruik van de lokalen: 2 tot 4 dagen na het aanbrengen van de laatste laag.
- Tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het met HARDWAXOLIE behandeld parket leggen. Ontstoffen met een stofzuiger, een bezem of een doek (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken). Geen zware meubels verplaatsen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op het met HARDWAXOLIE behandeld parket (de bloempotten goed isoleren).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte houdt stof en kiezel tegen. Uw hout heeft een gezond klimaat nodig: een omgevingstemperatuur van 19-21°C en een relatieve luchtvochtigheid van ong. 50 tot 65% zijn ideaal.

VERBRUIK

- EERSTE BEHANDELING: 20 tot 25 m² per liter en per laag.
- ONDERHOUD: 20 tot 35 m² per liter en per laag.

ONDERHOUD

- Het met HARDWAXOLIE behandeld oppervlak regelmatig ontstoffen (bezem of stofzuiger).
- Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met een neutraal detergent (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal).
- BELANGRIJK: 15 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat de HARDWAXOLIE perfect tot in het hart droogt.
- EEN GOED ONDERHOUDEN, MET HARDWAXOLIE BEHANDELD PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

Normale reiniging

- Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 250 ml per 10 liter water. Voor het dagelijks onderhoud kan ook BLANCHON LAGOON®, speciale parketreiniger, worden gebruikt.
- Bewerk achtereenvolgende zones en spoel de microvezelbezem, de dweil of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed uitgewrongen zijn om het parket niet overdreven te bevochtigen.
- Wekelijks in weinig betreden ruimten, tot dagelijks in druk betreden ruimten. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, reinigt het met HARDWAXOLIE behandeld parket grondig en versterkt de bescherming.

Regelmatig onderhoud

- Verstuif de ONDERHOUDSOLIE op het ontstofte en schone met HARDWAXOLIE behandeld parket en veeg op met een schone en droge katoenen doek tot een matte glans ontstaat.
- Deze bewerking verloopt gemakkelijker en sneller met een boenmachine met een beige pad (als de vloer vuil is, kunt u een rode pad gebruiken om de mechanische reiniging te versterken), of een boenmachine met 3 roterende borstels. Dit geeft een gelijkaardig effect als de spraymethode: het opglanzen gaat sneller en de mechanische reiniging wordt versterkt.
- Betreedbaar: 4 tot 8 uur na het opboenen.
- Frequentie: zodra het met HARDWAXOLIE behandeld parket zijn mooi aanzicht begint te verliezen, doorgaans 1 tot 2 maal per maand.
- Als het parket zeer druk betreden wordt, kan het regelmatig onderhoud met de spraymethode worden aangevuld met een algemene laag HARDWAXOLIE (gevolgd door een zorgvuldige boenbeurt met de hand of de machine).
- Hoe regelmatig en frequenter het onderhoud, hoe gemakkelijker het wordt.

RENOVATIE

- PLAATSELIJK RENOVEREN: kan worden uitgevoerd op zwaar beschadigde plaatsen (brandvlekken van sigaretten, stoten...): ontboenen om de schade te verwijderen, vervolgens herimpregneren. Dit is een van de grootste voordelen van een met HARDWAXOLIE behandeld parket.
- GRONDIG RENOVEREN: een met HARDWAXOLIE behandeld parket dat niet voldoende frequent werd behandeld volgens het gebruik ervan, kunt u een algemene schuurbeurt geven met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (bv. korrel 120). Vervolgens een laag pure HARDWAXOLIE aanbrengen (borstel, spalter, kortharige roller of spraymethode). Zorgvuldig opboenen met de hand of de machine.
- NB: U kunt een met HARDWAXOLIE behandeld parket lakken: de HARDWAXOLIE wordt volledig verwijderd door het blanschuren van het parket.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	IMPREGNEREN VAN PARKET- EN PLANKENVLOEREN
HARSTYPE	Lijnzaad en natuurlijke wassoorten (niet afkomstig uit biologische landbouw)
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 2b
DICHTHEID	0,86 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID	35 seconden (CA 4 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Document met Veiligheidsgegevens (DVG) (ook beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	Ongeveer 8 tot 12 uur, naargelang de temperatuur en de vochtigheidsgraad.
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN	Plantaardige olie, aceton, alcohol 40 °C, water, koffie, thee, inkt: niets te melden (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053).

*BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN EEN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of nog beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijkmatic vorderen zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1° passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2° passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3° passage: fijne korrel (100 of 120) om het de afwerking te vervolledigen.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (80 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Point d'Hongrie, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 01.07.13.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzenuwte in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsrad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com - www.lqblanchon.com