Rechtstreeks in 2 lagen aanbrengen, ook op nieuw exotisch hout

KRACHTIG EN MILIEUVRIENDELIJK (raadpleeg de Milieufiche)

■

Anti-UV

■

Vormt geen film: schilfert niet

■

Waterparelend effect

■

Impregnatie en bescherming van houten terrassen, buitenvloeren, vlonders, enz.

■

Sneldrogend

■

Gemakkelijk onderhoud

■

Voor alle houtsoorten, ook tot in de kern behandelde houtsoorten

■

Speciaal voor buitengebruik

■

Hout Saturator Milieu



DOEL EN PRESENTATIE

- De BLANCHON SATURATOR MILIEU is bestemd voor de bescherming van alle houtsoorten (al dan niet tot in de kern behandeld) die gewoonlijk buiten gebruikt worden: exotisch hout (ipé, teak, bangkirai, cumaru, padouk, movingui, enz.), Europees loofhout (eik, kastanje, "inlands hout": acacia, enz.), harshoudend hout (red cedar, lariks, douglas, enz.) met inbegrip van thermobehandeld hout (den, gewone spar, enz.).
- De SATURATOR MILIEU is een belangrijke technische vernieuwing in de bescherming van terrassen en buitenschrijnwerk in exotisch hout. Het product mag onmiddellijk na de plaatsing van het bouwwerk op nieuw exotisch hout aangebracht worden zonder chemische voorbereiding van het oppervlak. NB: De SATURATOR MILIEU verhindert de extractie van tannines (eik, kastanje...) niet.
- De SATURATOR MILIEU dringt op een natuurlijke manier in het hout door en vormt geen film. Het product is perfect geschikt voor de bescherming van moeilijk te doordrenken houtsoorten (zoals ipé, iroko, sipo, teak, enz.), vooral wanneer ze in horizontale oppervlakken verwerkt zijn: buitenvloeren, vlonders, vloeren rond het zwembad, terrassen, enz. Het biedt een groot gebruikscomfort aan de veeleisende gebruiker en is eenvoudig aan te brengen. Zijn technische prestaties en zijn geringe mens- en milieuvriendelijke geurformule beantwoorden aan strenge ecologische criteria.
- De rationele applicatie van de SATURATOR MILIEU in 2 lagen leidt tot de vorming van een voedende bescherming die het hout in zijn ontwikkeling begeleidt, niet schilfert en makkelijk te onderhouden is. Het doet de natuurlijke elegantie van het hout mooi uitkomen dankzij zijn mat en warm aspect.
- NIEUW: Het waterparelend effect garandeert een betere bescherming tegen weersinvloeden. De waterdruppels glijden gemakkelijk van het houtoppervlak, waardoor de levensduur van de geïmpregneerde terrassen aanzienlijk wordt verlengd.
- De SATURATOR MILIEU is verkrijgbaar in 6 schakeringen: licht hout, eik, exotisch hout, donker hout, verouderd grijs en natuurlijk.

  *Voer op thermobehandeld hout indien nodig een hechtingstest uit op een onopvallende plaats alvorens het product op de hele oppervlakte aan te brengen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van hars, vetvlekken of vroegere beschermlagen (andere dan SATURATOR MILIEU die normaal onderhouden moeten worden), oude lak, verf, lazuur of olie. Belangrijk: De SATURATOR MILIEU mag op geen andere soort saturator aangebracht worden. Schuren of afbijten indien nodig met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM.
- Oud houtwerk met vlekken of grijs houtwerk moet worden behandeld met BLANCHON HOUT ONTGRIJZER.
- Aangetast hout moet afgekrabd, gereinigd en daarna met een aangepast product behandeld worden (een niet-vet, waterverdunbaar insecten- en schimmeldodend middel).
- Exotisch hout ontvetten en eventuele plekken en strepen van hars met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC (of met aceton) verwijderen.
- Voer op thermobehandeld hout indien nodig een hechtingstest uit op een onopvallende plaats alvorens het product op de hele oppervlakte aan te brengen.
- BELANGRIJK: Na de voorbereiding volgt een lichte ontkorreling (fijn schuurpapier) op alle oppervlakken, in het bijzonder op glad hout of op hout met een glad, glanzend oppervlak, zodat de poriën opengaan en het product beter kan indringen. Geen staalwol gebruiken. De ontkorreling niet voortzetten tot het polijsten, wat het omgekeerde effect (van het te bereiken effect) teweeg zou brengen.
- In alle gevallen zorgvuldig de oppervlakken ontstoffen vooraleer het product aan te brengen.

AANBRENGEN

- Gebruiksklaar. niet verdunnen. Goed schudden voor en tijdens het gebruik.
- Breng de eerste laag in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel) of een rol, met bijzondere aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (dwarshout). Laat 20 tot 30 min. intrekken.
  NB: De melkachtige schijn van het vloeibare product verdwijnt na enkele ogenblikken om plaats te maken voor de gekozen schakering.
- Zodra het hout zijn vochtig aspect verliest, de tweede laag aanbrengen zonder te wachten tot het product droog is. Na enkele minuten met een droge spalter gladstrijken voor een mooi uitzicht zonder overmatige glans of druipsporen. Deze kunnen erop wijzen dat er zich een oppervlaktefilm vormt (indien noodzakelijk, deze snel verwijderen door licht te ontkorrelen).
- BELANGRIJK: Zorg ervoor dat het hout droog is (minimum 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen kans op regen is binnen 24 uur na de tweede laag (niet aanbrengen op hout met meer dan 12% vochtigheid) zodat SATURATOR MILIEU optimaal in het hout kan dringen. Omgevingstemperatuur tussen 12 en 28°C, relatieve vochtigheid lager dan 85%. Niet in volle zon aanbrengen. donker hout heeft de neiging om warmte op te slaan (vaak worden er op terrassen op gewone zonnige dagen oppervlaktetemperaturen van meer dan 50 °C gemeten).
  NB: Laat geen planten en aquaria staan in de buurt van de plaats waar het product wordt aangebracht. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimtes.

Blanchon

Hout Saturator Milieu

ONDERHOUD

- Zodra de schakering van het verzadigde hout op een natuurlijke wijze lichter wordt onder invloed van weer en wind en van UV-straling moet u ontstoffen en schoonmaken met BLANCHON REINIGING DECKS; Goed schuren en laten drogen. Daarna opnieuw SATURATOR MILIEU aanbrengen op de verkleurde plaatsen. Niet aanbrengen op plaatsen waar de kleur niet lichter is geworden.
- Indien nodig (laattijdig onderhoud) ontkorrelen (fijn schuurpapier) daarna HOUT ONTGRIJZER gebruiken alvorens de SATURATOR MILIEU aan te brengen, zoals hierboven aangegeven.
- BELANGRIJK: Het uitzicht van het doordrenkte hout evolueert op een natuurlijke manier onder invloed van het weer en de UV-straling: de schakering wordt lichter en na verloop van tijd zijn de waterstroompjes minder zichtbaar en lijkt het hout nat te worden: deze kenmerkende evolutie geeft aan dat er een onderhoud uitgevoerd moet worden.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
  - Het materiaal goed uitwringen na gebruik en goed afdrogen.
  - Uitspoelen met zeer weinig water in een recipiënt; dit water laten verdampen.
  - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
  - Na gebruik de verpakking goed sluiten.
  - De lege verpakking in een afvalpark afgeven.
  - Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

- Tijd “tussen 2 lagen”: 20 tot 30 minuten.
- Droogtijd: 4 uur.
- Betreedbaar: minimaal 12 uur.

VERBRUIK

- Beginverzadiging op exotisch of harshoudend hout: 10 m²/liter/laag.
- Onderhoudsverzadiging op alle houtsoorten: 12 tot 15 m²/l.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS	
TOEPASSING	SPECIALE IMPREGNATIEHARS, VOOR DE BESCHERMING EN DECORATIE VAN BUITENHOUT
HARSTYPE	Van oorsprong natuurlijke oliën, gewijzigd met synthetische harsen in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Nvt
DICHTHEID	1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID	32 tot 37 seconden (CA 2,5 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Document met Veiligheidsgegevens (DVG) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
VORM	Eencomponentproduct
CONSISTENTIE	Vloeibaar, voor een optimale impregnatie
PIGMENTATIE	Transparante ijzeroxides
DEKBAAR	20 tot 30 minuten. Na 12 uur, altijd licht schuren om de vezels weer te openen zodat het hout de HOUT SATURATOR goed opneemt
DROOGTIJD	4 uur bij 20°C

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 01.07.13.
Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

Respect voor mens en milieu
www.blanchon.com

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02
BLANCHON S.A. - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com - www.lqeblanchon.com