

De eerste parketlak
die de binnenlucht
zuivert
Hoge weerstand

INNOVATIE Air Protect®:
absorbeert de
formoluitstoot



ZUIVER POLYURETHAAN:
Hoge weerstand



Europees Ecolabel



Uitstoot in de
binnenlucht*: A+



Geurloos



Parketvloeren,
planken, trappen,
alle houtsoorten



Brandklasse DfIS1
(verslag op verzoek)



Glijdt niet: gladheid
getest volgens
NF EN 13036-4



Gebruiksklaar



Snelle heringebruikname
van de lokalen



Océanic®

Parketlak



DOEL EN PRESENTATIE

- De eencomponent- en zuivere polyurethaanparketlak BLANCHON OCÉANIC® biedt een duurzame bescherming van parketvloeren tegen chemische en mechanische agressies en laat het hout zijn natuurlijke kleur. Zijn technische prestaties en zijn formule (een laag VOS-percentage⁽¹⁾, in overeenstemming met de milieueisen van het Europese Ecolabel; zowel mens- als milieuvriendelijk) voldoen aan de strengste milieucriteria.
- De formule van BLANCHON OCÉANIC PARKETLAK is het resultaat van de professionele parketlaktechnologie en verrijkt met Air Protect®: een echte INNOVATIE die de kwaliteit van de binnenlucht verbetert dankzij een formolabsorberend middel.
- INNOVATIE Air Protect®: blokkeert 80% van de formoluitstoot van de vloer, absorbeert tot 50% van de formoluitstoot in de ruimte (getest in een laboratorium: Vergelijkende metingen uitgevoerd in een uitstootkamer gedurende 28 dagen).
- Kleurt het hout niet, en doet de nervenstructuur beter uitkomen.
- Verbeterd dekkend vermogen
- Glijdt niet: gladheid getest volgens NF EN 13036-4, verslag verkrijgbaar op verzoek en beschermt parketten van alle houtsoorten (raadpleeg ons voor zeldzame tropische houtsoorten).
- Verkrijgbaar in 5 tinten: Glanzend, Satijn, Natuurlijke boenwas, Geboende Eik, Ruw hout.

⁽¹⁾volgens Richtlijn 2004/42/EC

*Informatie over de uitstoot van vluchtige stoffen in de binnenlucht die een risico inhouden op vergiftiging door inademing, op een schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- OCÉANIC® mag enkel worden aangebracht op vlak en blankgeschuurd hout (afbijten en ontboenen worden afgeraden; zie BIJLAGE* op pag. 2 voor details over het afschuren van parket), vrij van stof en sporen van detergent, vet, was, boenwas, polish of lijnzaadolie (of andere specifieke oliën).
- Het parket moet perfect droog en schoon zijn: in het algemeen een vochtigheidsgraad lager dan 10%; raadpleeg de geldende technische fiche (gebruik geen wasmiddel, verhelderende of bleekmiddelen of parketreiniger).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling. Ook de BLANCHON HOUTKITS (twee componenten, in poedervorm of gebruiksklaar) kunnen gebruikt worden. Raadpleeg de Technische Fiches van deze producten.

Behandeling tegen insecten

- Hiervoor mogen alleen de door BLANCHON aanbevolen producten worden gebruikt.

Beitsen

- Het geschuurd parket ("blank" geschuurd hout) kan eveneens gebeitst worden met BLANCHON HOUTBEITS speciaal voor parketleggers (hout-, kleur- of pasteltinten), BLANCHON HOUTVEROUDERAAR (positieve tinten) of BLANCHON PARKETBEITS ANTIEKE EIK. In dat geval na droging van het verfproduct een laag BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® aanbrengen om de kleur te "fixeren".
- In ieder geval de beits niet ontkorrelen. Het is aanbevolen om het parket pas te ontkorrelen vóór het aanbrengen van de laatste laag OCÉANIC® nadat de vorige laag volledig is gedroogd (ongeveer 2 uur). Zorgvuldig ontstoffen vooraleer de afwerkingslaag OCÉANIC® aan te brengen.
- Gebruik van lazuurverf is te vermijden.

Poriënvuller vóór lakken

- Door als eerste laag BLANCHON PORIËNVULLER te gebruiken, kan deze snel door 2 lagen OCÉANIC® bedekt worden (tijdswinst).
- De AQUA PORIËNVULLER zorgt ervoor dat het parket met een perfect gebruikskomfort volledig geurloos gelakt wordt.
- De PORIËNVULLER PRÉPLAST® is bijzonder aanbevolen voor eerder geboend of in boenwas gezet of geolied parket of op gebeitst parket (zie § BEITSEN). Zijn gebruik zorgt ervoor dat de originele houtkleur aan warmte wint.
- In ieder geval moet het parket perfect droog en schoon zijn. Zorgvuldig ontstoffen alvorens het product aan te brengen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- ZONDER MINGEN: EEN COMPONENT. Geen verdunning nodig onder normale omstandigheden.
- Goed schudden voor gebruik.
- Lak het parket niet bij een temperatuur lager dan 12°C en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85% (ter naleving van de geldende technische fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten. Laat geen planten of aquariums in ruimten waar het product is gebruikt.
- Aanbrengen met een roller, een spalter of een borstel (voor randen of kleine oppervlakken) in 3 regelmatige en volle lagen.
- Het is aanbevolen om het oppervlak tussen twee lagen door lichtjes op te schuren (polijsten) met de hand, daarna stofvrij te maken. Geen staalwol gebruiken. Niet langer dan 48 uur wachten tussen beide lagen.
- OCÉANIC® droogt zeer snel en zorgt voor een snelle heringebruikname van de ruimten (de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen).

Blanchon

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Het materiaal goed uitwringen na gebruik en goed afdrogen.
 - Uitspoelen met zeer weinig water in een recipiënt; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Informeer bij de plaatselijke overheid naar de verwijder- en ophaalmethodes.
 - Restanten niet in de riolen gieten.

DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": 30 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 2 uur in normale gebruiksomstandigheden.
- Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
- Uitverhard: 8 tot 10 dagen in normale omstandigheden.
- Voorzichtig betreedbaar: 10 tot 12 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimten: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakt parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte gewezen stoffen gebruiken).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder tafelpoten en stoelen. Indien nodig houdt een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte stof en kiezel tegen. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakt parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

- 10 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

ONDERHOUD

- OCEANIC® vergemakkelijkt het onderhoud van alle soorten parket.
- GEWOON ONDERHOUD: regelmatig ontstoffen met stofzuiger (of bezem), indien nodig ook vochtig vegen (BLANCHON LAGOON®, goed uitgewrongen materiaal dat nooit druipt). LAGOON® reinigt, onderhoudt en beschermt gelakt parket. Regelmatig gebruik ervan geeft het parket een vuilwerend karakter dat zwarte vlekken en ingedrongen sporen op het oppervlakteaspect van het vernis beperkt.
- Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat OCEANIC® perfect tot in het hart droogt.
- NIET TE GEBRUIKEN: boenmachine, zwabber, glansmiddelen met siliconen, ammoniakhoudende producten of schurende detergents, enz. namelijk alle materialen of producten die een glad aspect of glans kunnen geven.
- Plaatsen waarop heel veel gelopen wordt, worden goed onderhouden met BLANCHON POLISH SATIJN of MÉTAMAT® en de BLANCHON BESCHERMENDE PARKETREINIGER.
- Op OCEANIC® Natuurwas en Ruw hout alleen MÉTAMAT® POLISH, de BESCHERMENDE PARKETREINIGER en LAGOON® gebruiken om de oorspronkelijke nuance niet te wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	GEBRUIKSKLARE PARKETLAK VOOR PARKET EN VLOEREN
HARSTYPER	Polyurethaan in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 6a2
DICHTHEID	1,05 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	150 centipoise (BROOKFIELD T2)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Document met Veiligheidsgegevens (DVG) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	2 uur in normale gebruiksomstandigheden.
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 28 mg (slijpschijven CS 10, 1000 t, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDPRODUCTEN	Plantagische olie, mosterd, ketchup, azijn, water, koffie, thee, gebruikelijke huishoudproducten, alcohol 40°, inkt, verdund bleekwater: niets te melden (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053). Ammoniakhoudende producten vermijden

*BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN EEN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijktijdig vorderen zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1^{ste} passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2^{de} passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3^{de} passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking te vervolledigen.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (80 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Point d'Hongrie, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).



Beter voor het milieu...

- Minimaal gehalte aan gevaarlijke stoffen.
- Verminderd gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS): max 15 g/L.
- Goede prestaties bij gebruik binnenshuis.

...beter voor u...

EU Ecolabel: FR/044/011

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 12.06.15.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk. De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzekerheid in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten. Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: [0033] 472 89 06 09
Fax: [0033] 472 89 06 02

BLANCHON S.A. - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com - www.lqblanchon.com

Blanchon